

Версия: 25/07/2016 (редакция и перевод 05/07/2021)

Технический Паспорт



Название Продукта: ISPOCAN SPRAY 11 (Канистра)

Поставщик / Производитель: ISPO FRANCE

Дистрибутор: ООО «Д-Компани»

101000, Москва, Чистопрудный бульвар д.11 стр1
тел: +7 495 003 90 23, email: contact@d-company.ru

Описание Продукта:

ISPOCAN SPRAY 11 склеивает самые разнообразные материалы, включая дерево, металлы, резину, ткань, большинство пластмасс, картон, полиэтилен и бетон, а также декоративные ламинаты. Он идеально подходит для постоянных связей между материалами, которые требуют хорошей начальной прочности склеивания. Обеспечивает высокую термостойкость. При защите от загрязнения время работы в открытом состоянии несколько часов. Всегда сначала проверяйте образец материалов, чтобы убедиться в пригодности продукта для применения. Например, некоторые винилы содержат большое количество пластификатора, которые смягчают силу соединения. Если вы сомневаетесь, сначала проверьте.

Не используйте на гибком ПВХ или пенополистироле

Канистра – 22л (17кг)

Преимущества:

- Равномерное распыление
- Быстрое и простое применение
- Быстрое высыхание
- Высокое содержание отвердителя
- Высокая термостойкость
- Слабый запах
- Длительное время работы в открытом состоянии

- Связывает широкий спектр материалов

Технические Данные:

Название	Ispocan Spray 11(Канистра)
Растворитель	Дихлорметан
Пропеллент	Углеводород
Содержание отвердителя (прибл.)	27%
Рисунок распыления	Паутина
Цвет	Прозрачный
Покрытие (Канистра 22л, 17кг)	~125м2
Термостойкость	90°C

Инструкции по применению:

1. Поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от жира, масла и пыли. Чрезмерное количество пыли ухудшает сцепление между поверхностями.
2. Любая обработка материалов должна осуществляться предварительно, например обработка дерева пропиткой. В этом случае материалы должны быть проветрены перед сборкой/склеиванием. Это особенно важно для ламината. Кондиционировать в течение 48 часов при температуре 20 ° С при относительной влажности воздуха 45–55%. Воздух должен свободно циркулировать вокруг компонентов.
3. Держите аэрозоль примерно под углом 70 ° к поверхности и нанесите равномерный слой клея на обе поверхности склеиваемых материалов, убедитесь в 80–100% покрытия поверхностей. Распылите на одну поверхность вертикально, на другую горизонтально. Обратите особое внимание на края.
4. Когда клей высохнет на ощупь, он будет готов к соединению (склеиванию) поверхностей друг к другу.
5. Пористые материалы могут потребовать двух нанесений клея.
6. После соединения 2-х поверхностей клей высыхает в течение 2 минут в зависимости от материала, температуры и влажности окружающей среды. Чрезмерное распыление и скопление клея увеличит время высыхания и может привести к тому, что клей будет просвечивать через ламинат.
7. После распыления снимите наконечник распылителя и промойте его ISPO Citrus Cleaner (цитрусовый очиститель) или растворителем до полного освобождения от клея.
8. Важно помнить, что ISPOCAN SPRAY 11 является контактным клеем и образует связь прилипая к самому себе, поэтому клея должно быть достаточно на обеих поверхностях.
9. Дайте клею приклеиться, пока это происходит защитите его от загрязнения. Когда клей будет ощущаться на ощупь сухим и не будет прилипать, он будет готов к склеиванию.
10. Как только две поверхности будут сведены вместе, будет произведена агрессивная связь. Распорки можно использовать для того, чтобы поверхности не соприкасались преждевременно.

Ограничения:

ISPOCAN SPRAY 11 высыхает в течение двух минут в нормальных условиях, но время может варьироваться при различных температурах и влажности. Высокая влажность и низкая температура замедлят время высыхания.

Хранение и срок годности:

Защищайте от экстремальных температур и храните в контролируемой среде от 15 до 35 ° С и вдали от солнечных лучей. Не ставьте на холодном бетонном полу. Низкие температуры могут привести к непоправимому отделению клея от растворителя. Срок годности клея составляет 24 месяца при правильных условиях хранения, в оригинальной, неоткрытой таре.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ПРОДУКТУ ЗАМЕРЗНУТЬ**Отказ от Ответственности:**

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, является, насколько нам известно, верной, основана на наших знаниях и опыте на сегодняшний день и не может использоваться в качестве гарантии из-за различных материалов, представленных на рынке, с которым может использоваться наш продукт, и того факта, что условия применения не находятся под нашим прямым контролем и надзором. Однако ISPO France гарантирует неизменное качество продукции. ISPO France имеет право изменять или обновлять этот технический паспорт в соответствии с требованиями. Убедительно просим клиентов убедиться, что вы имеете последнюю и актуальную версию.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСЕГДА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ